

تقييم أداء أنظمة الحماية الكاثودية (الأنودات المضدية والتيار المسلط) في ظروف العراق البيئية المختلفة.

عمر أكرم أحمد؛ رياض محمد نعمان؛ كريم بهلول عفن
هشام قاسم حسن؛ مثنى محمود قاسم؛ خالد وليد أسعد
مركز البحوث الكيميائية والبتروكيميائية - هيأة البحث والتطوير الصناعي

الخلاصة :-

الحماية الكاثودية هي وسيلة لحماية السطوح الخارجية للمعادن من التآكل أينما وجدت هذه المعادن مغمورة في المياه أو مدفونة تحت الأرض والهدف الرئيسي للبحث هو القيام بدراسة متكاملة عن أداء عدد من منظومات الحماية الكاثودية وطبيعة الوسط الذي تعمل به في مناطق مختلفة من العراق (مقاومة التربة ، كمية الأملاح TDS ، مقاومة التربات الطينية التي تتكون حول ركائز أرصفة الموانئ) وهذه الدراسة تصلح أن تكون قاعدة بيانات أولية للاستفادة منها في دعم الدراسات الموسعة في هذا المجال مستقبلاً.

ولإنجاز خطة البحث لتقييم منظومات الحماية الكاثودية بنوعيها (الأنودات المضدية والتيار المسلط) والظروف البيئية المختلفة للمحيطة بالهيأكل الحديدية المحمية جرى العمل على النحو التالي:-

- قام فريق البحث بزيارات متكررة إلى شركة مصافي الشمال والى ميناء خور الزبير وأجرى تقييم لأداء عدد من منظومات الحماية الكاثودية العاملة هناك (نوع الأنودات المضدية) وتم توثيق المعلومات التي تتعلق بأداء هذه المنظومات والوسط المحيط بالهيأكل الحديدية المطلوب حمايتها وهي:-

- ✓ الجهد الكهربائي الذي تجهزه المنظومات إلى الهيأكل الحديدية المحمية.
- ✓ مقاومية التربة (التربات الطينية المحيطة بركائز أرصفة الموانئ).
- ✓ كمية الأملاح (TDS) لمياه خور الزبير ومن ثم حساب مقاومتها لها.


- صممت ونفذت منظومات حماية كاثودية بنوعيها (الأنودات المضدية والتيار المسلط) لحماية أنبوب من الفولاذ الكاربوني غير مغلف بطول (1.5 متر وقطر 4 أنج) في موقع مركز البحوث الكيميائية والبتروكيميائية في مجمع الجادرية وتم تقييم عمل هذه المنظومات ومراقبتها عن قرب يومياً وتوثيق المعلومات وكماليتها:

- ✓ قياس جهد الأنبوب قبل وبعد تشغيل منظومات الحماية الكاثودية.
- ✓ قياس مقاومية ورطوبة التربة المحيطة بالأنبوب المحمي على أعماق مختلفة.
- تم استخدام جهاز قياس الفولتنية بمقاومة داخلية عالية وأقطاب فحص للتقييم والمعايير.

المفتاح:- الحماية الكاثودية ، نقاط الفحص ، أقطاب الفحص ، مقاومية ، الفولاذ الكاربوني

المقدمة:-

لكي نعرف أهمية أنظمة الحماية الكاثودية في حماية المنشآت المكونة من هيكل حديدي لابد من معرفة المخاطر الكبيرة التي يسببها التآكل في السطوح الخارجية لهذه المنشآت (مصافي النفط ، محطات توليد الطاقة الكهربائية ، ركائز أرصدة الموانئ ، أنابيب نقل مياه الشرب والصرف الصحي.....الخ) وكذلك علينا أن نخمن أي نوع من أنواع التآكل قد تتعرض له المنشأة لأن التآكل الكهروكيميائي هو عملية طبيعية في البيئة تحدث نتيجة تكون خلايا التآكل حيث تكون حركة الإلكترونات بين المناطق الانودية والكافودية (في هذه الخلايا) نتيجة فرق الجهد الطبيعي بين المعادن والذي ينتج عنه ذوبان المعدن الأكثر نشاطاً.



شكل (1-1)

1-1 مكونات خلية التآكل:[1]

تتكون خلية التآكل من العناصر التالية:-

- كافود (Cathode)
 - أنود (Anode)
 - الموصل المعدني (Metallic path)
 - الوسط الالكتروني (Electrolyte)
- ومكونات خلية التآكل وحركة الأيونات الموجبة والسلبية داخل الوسط موضحة في الشكل رقم (1-1).

1-1 كلف التآكل في المنطقة العربية [2]

أظهرت دراسة اجريت سنة (2005) في المنطقة العربية أن كلف التآكل تبلغ (5%) من الناتج المحلي الاجمالي (Gross Domestic Product) والجدول رقم (1-1) يوضح كلف التآكل في الدول العربية وتكون على شكل خسائر تقسم إلى:-

- 1 خسائر مباشرة :
 - المواد الدالة في بناء المنشآت.
 - الصيانة المستمرة.
 - التصاميم الإضافية لإعادة التأهيل.
 - استخدام مواد عالية الجودة.
- 2 خسائر غير مباشرة :
 - التوقف المفاجئ للمنشآت.
 - المنتجات المتسربة وخصوصاً الشمينة.
 - تلوث البيئة المحيطة بالمنشآت.

جدول (1-1) [كلف التآكل في المنطقة العربية [3]]

Country	Gross National Product GNP (in billions of U.S. dollar)	Annual Corrosion Cost (in billion U.S. dollars)
Algeria	89.6	4.480
Bahrain	10.3	0.515
Egypt	92.9	4.645
Iraq	16.0	0.800
Morocco	52.3	2.615
Oman	23.0	1.150
Qatar	15.0	0.750
Saudi Arabia	289	14.450
Sudan	23.3	1.165
Syria	26.4	1.320
Tunisia	29.0	1.450
U.A.E	112	5.600
Yemen	12.7	0.635

GNP data is based on year 2005

2- الجزء النظري

Corrosion [4]

وفقاً للمعيار البريطاني (BS7361) يُعرف التآكل بأنه عملية كهروكيميائية أو كيميائية بين المعدن والبيئة المحيطة به ، ينتج عنها تدهور تدريجي للمعدن وبالتالي انهيار الهيكل المتكون من ذلك المعدن.

[5,6] أنواع التآكل



تآكل تحت خط الماء




تآكل التقصيف الهيدروجيني



التآكل التنقري



تآكل الكبريتيد




التآكل الكلفاني

2-منظومات الحماية الكاثودية: [7]

تقسم منظومات الحماية الكاثودية إلى نوعين:-

1-منظومات الانودات المضحية:

أساس عمل هذه المنظومات هو تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية حيث تعتمد أسلوب الفعالية الكافانية (Galvanic Action) بين المعادن و تستخدم أنودات مضحية من معادن تأتي في مقدمة السلسلة الكهروكيميائية مقارنة بالمعدن المراد حمايته أي أنها ذات جهد أكثر سلبا (More Negative) من المعدن المحمي. توصل الانودات إلى الهيكل الحديدي المراد حمايته بواسطة سلك معدني (Insulated Copper Wire) وكما في الشكل رقم (1-2) وهذه الانودات سوف تتآكل في الخلية الكافانية بمرور الوقت وتنتج تيار كهربائي ينتقل إلى الهيكل الحديدي عبر الوسط المحيط.



شكل (1-2)


متى يستخدم هذا النوع من الحماية؟

يستخدم هذا النوع من المنظومات في الحالات التالية:-

- حماية هياكل حديدية ذات مساحات سطحية محدودة (Limited Area).
- حماية الهياكل الحديدية الموجودة في وسط (ترابة ، مياه) قليل المقاومة.
- الحماية من تأثيرات تداخل التيار الشاردة عند وجود هياكل معدنية قريبة من السطوح المراد حمايتها (منطقة مزدحمة بالهياكل الحديدية).
- في حالة عدم توفر مصادر الطاقة الكهربائية التقليدية.
- الحماية الوقتية خلال مرحلة التشبييد.
- حماية الأسطح الداخلية للخزانات.

2-منظومات التيار المسلط: **Impressed Current:**


يعتمد هذا النوع من الحماية على وجود مصدر خارجي للتيار المستمر(DC power supply) ويتم الحصول عليه بتحويل التيار المتناوب(AC) إلى تيار مستمر(DC) ثم يوصل الطرف السالب للمصدر بالهيكل المراد حمايته بينما يتم توصيل الطرف الموجب بالـ (Ground bed) كما موضح في الشكل رقم (2-2) والأنودات المستخدمة من النوع الخامل (Inert anodes) وأن معدل استهلاك هذا النوع من الأنودات يكون أقل مقارنةً بمعدل استهلاك الأنودات المستخدمة في منظومات الأنودات المضحية ومن أنواعها (Silicone cast iron) ، (MMO) ، (Graphite) الشمسية هي المصدر الرئيسي للتيار الكهربائي لهذه المنظومات.



شكل (2-2)

[8]: Ground Bed

ترتيب انواد منظومات الحماية الكاثودية في التربة المحيطة بالهيكل الحديدي بطريقة معينة يسمى **- (Ground Bed)** والغرض منه هو توفير مسار لتيار الكهربائي الذي تجهزه هذه الانواد باتجاه الهيكل الحديدي المراد حمايته عبر ذلك الوسط (التربة) والشكل رقم (3-2) يبين عدد من أنواعها.



شكل (3-2).

متى يستخدم هذا النوع من الحماية؟

يستخدم هذا النوع من منظومات الحماية في الحالات التالية:-

- حماية هياكل حديدية ذات مساحات سطحية كبيرة.
- مقاومة الوسط المحيط بالهيكل الحديدي المراد حمايته عالية.

3- الجزء العملي

1-3 فحص وتقدير أداء منظومات الحماية الكاثودية:

1-1 منظومة الانواد المضدية في شركة مصافي الشمال [9]

صممت ونفذت هذه المنظومة من قبل كادر مركز البحوث الكيميائية والبتروكيميائية في سنة 2011، وكان تاريخ تقييم الأداء في 2013/7/25 وتتكون من (25) أنواد نوع مغنيسيوم موزعة على شبكة أنابيب التبريد وإطفاء الحرائق لحمايتها من التآكل وإطالة عمرها التشغيلي والمساحة السطحية لهذه الأنابيب هي (628 م^2) ومدفونة بعمق (1.5m) والجدول رقم (1-3) يوضح قراءات الجهد لنقط الفحص الموجودة وباستخدام قطب الفحص (Cu/CuSO_4).

جدول (1-3) تقييم منظومة حماية كاثودية (أنواد مضدية) في شركة مصافي الشمال

TP No.	Potential(mV)	Date	الملاحظات
1	-960	2013/7/25	أعداد ومعايير خلية الفحص الحقلي
2	-1040		
3	-1060		
4	-1020		

أبعاد أنود المنظومة ونوع التربة المحيطة بالأأنابيب موضحة في الجدول رقم (3-2) والمخطط رقم (3-1) يوضح مقاومية التربة على عمق (2م) لعدد من المناطق على طول خط الأنابيب.

جدول (3-2) طبيعة التربة المحيطة بالأأنابيب وأبعاد أنود المغنيسيوم

Soil		Anode Dimensions & Weight		
Type	pH	Length(mm)	Diameter(mm)	Weight(Kg)
Sulfate	7.00	640	104	7.7



مخطط (3-1) التربة في عدد من المواقع

3-2 منظومات الأنودات المضدية لميناء خور الزبير في جنوب العراق [10&11]

قام فريق البحث بزيارات متكررة إلى ميناء خور الزبير في شركة مواني العراق لتقديم أداء منظومات الحماية الكاثودية المستخدمة في حماية الركائز الحديدية لأرصفة الموانئ ، حيث استمرت هذه الزيارات لمدة ثلاثة أشهر والجدول رقم (3-3) يوضح قراءات الجهد لنقاط الفحص لعدد من الأرصفة في ميناء خور الزبير وباستخدام قطب الفحص $(Ag/AgCl)$.

TP No.	Potential(mV)	أقطاب الفحص	تأريخ التقييم
1	-835	$Ag/AgCl$	2013/9/18
2	-932		
3	-1004		
4	-972		
5	-975		
6	-976		
7	-955		
8	-970		
9	-1012		
10	-1014		

جدول (3-3) تقييم منظومة حماية كاثودية (أنودات مضدية) لنقاط فحص ثلاثة أرصفة في خور الزبير

وأجريت مجموعة من الفحوصات موضحة بالجدول رقم (4-3) للتعرف على طبيعة الوسط المحيط بالركاذن (ماء مالح وترسبات طينية) مياه خور الزبير .

جدول (4-3) : طبيعة الوسط المحيط بالركاذن

Electrolyte type	TDS(ppm)	Resistivity($\Omega \cdot m$)
Seawater	35000	0.16
Sediment	—	0.32

3-2 منظومات حماية الكاثودية (الأنودات المضحية والتيار المسلط) في الجادرية:[12]

1-2-3 منظومة الأنودات المضحية

صممت منظومة حماية نوع الأنودات المضحية لحماية أنبوب من الفولاذ الكاربوني غير مغلف والجدول رقم (5-3) يوضح متطلبات تصميم وتنفيذ هذه المنظومة (كتافة التيار، التيار المطلوب للحماية ونوع الأنود وزنه) علما أنه تم استخدام أنود مغنيسيوم بنفس المواصفات في الجدول رقم (2-3) وهو المتوفّر لدينا.

جدول رقم (5-3) متطلبات التصميم وأنود منظومة الحماية الكاثودية

Current density (mA /m ²)	I _{req.} (mA)	Anode Type	Anode Weight
50	25.9mA	Magnesium	7.7(kg)

الجدول رقم (6-3) يوضح الأبعاد والمساحة السطحية للأنبوب ومعيار المادة المصنوع منها.


جدول (6-3) المساحة السطحية ومعيار المادة المصنوع منها الهيكل محمي

Bar Carbon Steel Pipe			
length(m)	diameter(inch)	Surface Area (m ²)	(material) standard
1.5	4.0	0.518	A 105/A105M(2009)

ولمعرفة توزيع الجهد على طول خط الأنابيب محمي تم أخذ عدة قراءات له باستخدام قطب الفحص (Cu/CuSO₄) وكما موضح في الجدول رقم (7-3) والمخطط رقم (2-3).

جدول (7-3) جهد الحماية على طول مقطع الأنابيب

Distance (cm)	Potential(mV)
0	-936
50	-932
100	-927
150	-929



مخطط (2-3) جهد الحماية على طول مقطع الأنابيب

3-2-2 منظومة التيار المسلط : Impressed Current :

صممت هذه المنظومة لحماية الأنابيب الغير مغلف المذكورة مواصفاته في منظومة الانودات المضدية أعلاه مكونة من مصدر للتيار المستمر(شاحنة بطاريات) Battery Charger وأنود، والمواصفات الفنية لكليهما موضحة في الجدول رقم (8-3).

جدول (8-3) المواصفات الفنية للشاحنة والأنود


Battery charger			Anode	
AC Input (Single Phase)	DC Output		Type	Weight
	Voltage(Volt)	Current (Amp.)	Scrape Steel	5(kg)
220-240 Volt	6.0	15.0		

بعد تشغيل المنظومة ومراقبتها لفترة بحدود (24) يوم ، استقر جهد الأنابيب عند قيمة (1173mV) وتيار الحماية عند قيمة (57mA) وكما موضح في الجدول رقم (9-3) ولا يوجد تغير في قيمة الجهد على طول خط الأنابيب كما حصل في منظومة الانودات المضدية التي يكون فيها تيار الخرج (Output Current) محدود على عكس مما تتمتع به منظومات التيار المسلط من تيار وجهد ممكн التحكم بهما. يضاف إلى ذلك قصر طول الأنابيب المستخدم في التجربة وهذا ما سمحت به ظروف موقع تنفيذ المنظومة.


جدول (9-3) جهد الهيكل المحمي قبل وبعد تشغيل المنظومة

Initial Potential (mV)	Protected Potential (mV)	Protected Current (m A)
-500	-1173	57

تم فحص مقاومته ورطوبة التربة المحيطة بالأنبوب المراد حمايته وعلى أعماق مختلفة والمخططات رقم [(3-3) ، (4-3)] توضح علاقة المقاومية والرطوبة مع العمق وعلى التوالي.



مخطط (3-3) تغير المقاومية مع العمق



مخطط (4-3) تغير الرطوبة مع العمق

أجهزة الفحص والقياس:

1. جهاز قياس الجهد (أفوميتر) ذو مقاومة داخلية عالية ($10M\Omega$) نوع Fluke .
2. أقطاب فحص لإغراض الفحص الحقلي وأخرى لغرض المعايرة.
3. جهاز قياس مقاومية التربة والترسبات الطينية.
4. جهاز قياس كمية الـ TDS .



أجهزة وأدوات الفحص والقياس

4- الاستنتاجات والتوصيات

1-4 الاستنتاجات:-

1-4-1 معايير تصميم منظومات الحماية الكاثودية وتقدير أدائها مقسمة حسب طبيعة عمل الهيكل الحديدي المطلوب حمايته والوسط المحيط به مثل (أنبوب مدفون تحت التربة أو مغمور في المياه ، ركائز أرصفة الموانئ.....الخ) وكما موضح بالجدول رقم (4-1).

جدول (4-1) المعايير المعتمدة في تصميم وتقدير أداء منظومات الحماية الكاثودية

المعيار تقييم الأداء	المعيار تصميم منظومة الحماية الكاثودية	الهيكل الحديدي المحمي
NACE TM 0497-2002	NACE Standard SP0169-2007	الأنباب المدفونة تحت الأرض
EN ISO12473 General principles of CP sea water	DNV-B401-2010	ركائز أرصفة الموانئ

2-4 التوصيات:-

2-4-1 دراسة واقع عمل منظومات الحماية الكاثودية العاملة في الوقت الحاضر وفي مناطق العراق المختلفة وبما تسمح به الظروف.

2-4-2 إنشاء جداول خاصة بطبيعة (ترابة ومياه العراق) لأهميتها في تصميم منظومات الحماية الكاثودية وذلك باستخدام جهاز فحص المقاومية وفقاً للمعيار ASTM-G-57-95a .

2-4-3 يجب أن يكون جهد الهياكل المحمية من (-850 mV) إلى (1200 mV) وفي حالة تجاوز الجهد (-1200mV) سوف يتضرر تغليف هذه الهياكل بسبب تحرر ذرات الهيدروجين.

2-4-4 يجب مراعاة ظروف الموضع الذي تعمل فيه منظومات الحماية الكاثودية فعندما يكون الموضع مزدحم بالهياكل الحديدية المدفونة مثل (مصفى نفطي) ، يكون اختيار المنظومة من نوع الانوادات المضحبة لمنع تداخل التيارات الكهربائية مع الهياكل غير المعنية بالحماية الكاثودية ، حتى لو كانت مقاومية التربة عالية والمساحات السطحية للهياكل المراد حمايتها كبيرة.

2-4-5 من المهم إدخال التقنيات الحديثة في تقييم أداء منظومات الحماية الكاثودية:

- ✓ تقنيات الـ CIPS & DCVG .
- ✓ السيطرة عن بعد على عمل هذه المنظومات (Remote Monitoring) .
- ✓ تقنيات السيطرة الالكترونية على عمل مجهزات القدرة (T/R) في منظومات الحماية الكاثودية (نوع التيار المسلط) .

المصادر

- 1- Company (Feng Hongchen HuangHua Risen Corr Stop Ltd.) -2007 – CP Systems Operation and Maintenance.
- 2- Dr.T.K.G.NAMBOODHIRI Professor of metallurgy-1998- Corrosive Damage in Materials and Its Prevention.
- 3- Dr. Iftikhar Ahmad-2005-Corrosion Costs And Preventive Strategies- -Libyan Corrosion Society (LCS)-Benghazi (Libya).
- 4- BS 7361--1991 Part 1: Code of practice for land and marine applications.
- 5- Atkinson, J.T.N., Van Drostelaar, H.-1995-Corrosion and Its Control (NACE International: Houston, Texas).
- 6- Boteler, D.H., Seager, W.H., Johan son, C., and Harde, C.-1999-Cold Climate Corrosion Special Topics: Telluric Current Effects on Long and Short Pipelines (NACE International: New York, New York) pp 67-79.
- 7- P.R. Roberge-1999-Handbook of Corrosion Engineering,
- 8- Company (CAT-TEK Cathodic Services Ltd.)- 1996- Smart Cathodic Protection for well casing.
- 9- NACE TM 0497-2002- Measurement Techniques Related to Criteria for Cathodic Protection on Underground or Submerged Metallic Piping Systems
- 10- DNV-B401-2010-Cathodic Protection Design.
- 11- EN ISO12473-2006-General Principles of CP Sea water - First Edition.
- 12- NACE Standard SP0169-2007-Control of External Corrosion on Underground or Submerged Metallic Piping Systems.

ملحق الصور



منظومة الحماية الكاتودية في الجادرية



منظومة الحماية الكاتودية لميناء أبو فلوس



منظومة الحماية الكاتودية لميناء خور الزبير