

## تأثير النفط الخام والمشتقات النفطية على الخرسانة المتصلبة

يوسف امير باير

وزارة النفط - معهد التدريب النفطي/ بغداد

### الخلاصة

يعتبر النفط الخام المصدر الاساسي للطاقة في جميع أنحاء العالم ونتيجة لارتفاع تكاليف صناعة وصيانة الخزانات المعدنية فقد بدأ التفكير في مواد أخرى غير الحديد لخزن النفط الخام ومشتقاته ، ومن هذه المواد الخرسانة المسلحة . أهتمت البحوث السابقة بدراسة تأثير المشتقات النفطية بصورة عامة على خواص الخرسانة بمختلف اشكالها ، أما بالنسبة للبحث الحالي فيتناول دراسة خاصية النفاذية بالإضافة الى الخواص الميكانيكية للخرسانة المتصلبة المعرضة الى النفط الخام والمشتقات النفطية بناءً على نتائج وفحوصات مختبرية لبحوث عملية . يستعرض هذا البحث دراسة تأثير النفط الخام على مقاومة الانضغاط ( Compressive Strength ) ومقاومة الشد الانفلاقي ( Splitting Tensile Strength ) ومعامل المرونة ( Modulus of Elasticity ) ومعامل التصدع ( Modulus of Rupture ) [3] .

لقد اعتمدنا ستة انواع من المواد السائلة في عملية دراسة المتغيرات ( Parametric Study ) لهذا البحث وهي ( الماء ، زيت الغاز ، المشتقات النفطية الاخرى اضافة الى النفط الخام ومن مختلف الحقول ) من اجل المقارنة الموضوعية . كما تم خلال هذا البحث استخلاص بعض الاستنتاجات المفيدة في هذا المجال لتؤخذ بنظر الاعتبار عند تعرض الخرسانة للمشتقات النفطية.

ووجدنا من التجارب العملية تعرض الخرسانة المتصلبة الى المشتقات النفطية يؤدي الى نقصان مقاومة انضغاطها بحدود (3.5-19)% ونقصان مقاومة الشد بمقدار (19)% كما وجدنا زيادة مستمرة في مقاومة الانضغاط لنماذج الخرسانة المعرضة للماء وأن نسبة الزيادة هي (22.4)% لغاية (360 يوم) . ووجدنا أنخفاص معامل المرونة ومعامل الانفلاق للخرسانة المعرضة لمختلف المشتقات النفطية ولمدة (120) يوم فما فوق وبنسب مختلفة وحسب نوع المشتق النفطي .

كما وجدنا بان الخزانات الخرسانية ذات الجدران المسلحة والحاوية على الماء بحاجة الى قيم شد طوقي (Hoop Tension) واجهاد قص مقاوم (Shear Stress Resistance) أكبر من بقية الخزانات الحاوية على المشتقات النفطية . وكنتيجة لذلك فإن كمية التسليح الطوقي (Hoop

(Reinforcement) المطلوبة للخزانات الحاوية على المشتقات النفطية هي اقل بكثير من تلك الحاوية على الماء. لقد تراوح مقدار التسليح لجدران الخزانات النفطية بين (57-67)% كنسبة مئوية من جدران الخزانات المائية ولخزانات ذات احجام معتدلة ولقد تبين ان الوزن النوعي للمادة السائلة له الاثر الكبير على تحديد مقدار سمك جدران الخزانات ذات الحجم الواحد فمثلا السمك المطلوب لجدران الخزانات المائية كانت بحدود (1.9-3.9) مرة و(2.2-4.9) مرة من السمك المطلوب لجدران الخزانات الحاوية على زيت الغاز والنفط الخام على التوالي. واستنادا الى النتائج التي تم الحصول عليها في هذا البحث فقد وجدنا بأن خسائر المشتقات النفطية لليوم الواحد تعتمد وبشكل اساسي على معامل النفاذية (Coefficient of permeability) ونوع المادة السائلة المخزونة .

## المقدمة ( Introduction )

لقد ازدادت أهمية النفط الخام ( Crude Oil ) وكذلك مشتقاته وتوسعت استخداماته في كافة مجالات الحياة ، فتوجهت الانظار الى خزنه وخزن مشتقاته وبكميات كبيرة وبالشكل الامثل وبشتى الاساليب والطرائق خوفاً من نفاذه في الحالات الاستثنائية مثل ( الحروب ، توقف الانتاج ..... الخ ) وبالتالي توقف المصانع والمعامل وكافة مرافق الحياة الاخرى التي تعتمد عليه . وبذلك برزت أهمية استخدام الخزانات المعدنية لخزنه وخزن مشتقاته ثم توجهت الانظار لغيره من البدائل حيث أصبحت الخزانات الخرسانية المسلحة ( Reinforced Concrete Tanks ) وغير المسلحة البديل الاول بعد أن تم إجراء العديد من البحوث والدراسات العملية والنظرية من أجل ذلك .

ولغرض خزن النفط الخام وكافة مشتقاته في خزانات خرسانية بشكل امن وكفوء يتطلب العمل على انتاج خرسانة ذات مسامية اقل ما يمكن لتكون ذات ديمومة عالية واداء جيد طيلة فترة الاستخدام وكذلك هناك ضرورة لدراسة تأثير هذه المشتقات على كافة خواص الخرسانة ليتسنى توظيفها اثناء تصميم الخزانات .

أن للخزانات الخرسانية مميزات عديدة منها :

1- توفر المواد الاولية التي تصنع منها وكلفها الواطئه مقارنة بالكلف العالية للحديد الذي يصنع منها الخزانات الحديدية .

2- بالامكان استخدامها لخزن أنواع مختلفة من المواد ، حيث بالامكان خزن الغازات السائلة فيها بعد تبطينها بمادة خاملة .

3- متطلبات السلامة والامان متوفرة فيها أكثر من الخزانات الحديدية التي تحتاج الى أحاطتها بالجدران الخرسانية .

4- الحاجة الضرورية والماسة لهذه الخزانات وخصوصاً في المواقع البعيدة لأستكشاف وأستخراج النفط الخام حيث اللجوء الى الخزن الكثير في مواقع أنتاج النفط الخام لاسباب تتعلق بضرورات النقل والتفريغ .

النفط الخام سائل أسود القوام يتكون من خليط من مركبات هيدروكربونية ذات تراكيب كيميائية متفاوتة التعقيد لكن القاسم المشترك لها هو تكونها من تشكيلات مختلفة من ذرات الكربون والهيدروجين . وبذلك تختلف تراكيب النفط الخام حسب نوعيته وكثافته ، وبالتالي الاختلاف في نوع المنتجات المكررة التي نحصل عليها من برميل النفط الخام . وتنقسم مكونات النفط الى صنفين هما ( البارافينات و النافثينات ) ويتميز الصنف الاول بسرعة التطاير الى حد ما مثل الغاز المسال . أما الصنف الثاني فيكون مدخلات مهمة لصناعات لاحقة مثل النفط الابيض ومنتجات البنزين . فضلاً عن ذلك يحتوي النفط الخام على بعض الشوائب وخاصة مركبات الكبريت والنيتروجين إضافة الى عدد من المعادن ومركبات الكبريت تؤثر في نوعية النفط الخام ودرجة كثافته ثم في جودة المنتجات المكررة . مما يؤثر على ما نسميه معامل تعقيد المصافي الذي يمثل عدداً للوحدات التشغيلية المضافة الى وحدات التكرير للحصول على منتجات مكررة خفيفة ومنخفضة المحتوى الكبريتي ، تقل فيها الشوائب ومركبات الرصاص التي تؤثر في تلوث البيئة [ 2 ] .

وعادة ما تصنف النفوط على وفق معايير متعددة منها : المحتوى الكبريتي والشمعي . ودرجة الكثافة على أساس مقياس الكثافة لمعهد البترول الامريكي

(American Petroleum Institute A.P.I) وصيغته كالآتي :-

$$API = \frac{141.5}{SP.Gr} - 131.5 \quad \dots\dots\dots(1)$$

وبذلك تصنف النفوط الى خفيفة وثقيلة ومتوسطة وبسبب التطور الكبير في صناعة التكرير أدخل تصنيفاً جديداً يعتمد على التركيب الكيماوي للنفط الخام ومنتجاته وكما يأتي :-

1- منتجات بارافينية / بارافينية 2- منتجات نافثينية / نافثينية 3- منتجات بارافينية / نافثينية

4- منتجات نافثينية / بارافينية . انظر جدول رقم (1).

**جدول رقم (1) تصنيف النفوط حسب معهد البترول الامريكي (API) [ 2 ]**

نوع الخام	الوزن النوعي	درجة الكثافة (API)
بارافيني / بارافيني	أقل من 0.825	أكبر من 40 °
بارافيني / نافثيني	أقل من 0.825	أكبر من 40 °
نافثيني / نافثيني	أكبر من 0.860	أصغر من 33 °
نافثيني / بارافيني	أكبر من 0.860	أصغر من 33 °

مما سبق نستنتج بأن المنتجات النفطية الأساسية هي :-

- 1- المنتجات الخفيفة (Light Products) مثل الغاز المسال.
- 2- المنتجات المتوسطة (Middle Products) مثل النفط الابيض.
- 3- المنتجات الثقيلة (Heavy Products) مثل الزيوت والشحوم.

**الهدف من البحث (Aim of the Research)**

أن الهدف من البحث يدور حول مدى إمكانية صنع الخزانات لخرن النفط الخام أو مشتقاته من الخرسانه المسلحه بدلاً من الصفائح الفولاذية ذات الكلفة العالية والشحبة في معظم دول العالم كما وأن البحث مهم لكونه يبين مدى تأثير مقاومتي الشد والانضغاط للخرسانه المتصلبة عند تعرضها للنفط الخام أو إحدى مشتقاته .

**النفط الخام والمشتقات النفطية Crude oil and its products**

يلعب النفط الخام ومشتقاته دوراً كبيراً في التقدم الاقتصادي والصناعي والحضاري للبلدان المنتجة له ، ولذلك يتم خزن كميات كبيرة منه ومن مشتقاته ،حيث يتم استخدام الخزانات والانابيب الحديدية لخرنه ونقله ولكن تبقى مشكله النقص في الخزين قائمة في الدول غير المتخصصة بصناعة الفولاذ، اضافة الى الكلف العالية لأنشاء هذه الخزانات وصيانتها ومتطلبات سلامتها . ولهذا توجه الانظار الى البدائل الا وهي الخزانات الخرسانية بنوعها المسلحة ( Reinforced Concrete ) وغير المسلحة . ان المشتقات النفطية تنفذ من خلال الشقوق ( Cracks ) الموجودة في الخرسانة. هذه الشقوق التي تحدث اما خلال التصنيع او بسبب الاجهادات المسلطة اثناء الاستخدام، لهذا السبب حددت استخدام الخزانات والانابيب المصنوعة

من الخرسانة لكون نفاذية الخرسانة تزداد بوجود هذه الشقوق والتي تؤدي الى نضوح وتسرب المائع منه .

### أيجابيات Advantages استخدام الخزانات الخرسانية

لمعرفتنا الواسعة في الخرسانه كمادة أنشائية تستخدم وبشكل واسع في العراق فأن هناك إيجابيات عديدة تشجع على استخدامها في صنع الخزانات الخرسانية لخزن المشتقات النفطية أهمها [3] :-

- ا- قلة كلفة المواد المستخدمة لصنع الخزان مقارنة مع غيرها من المواد كالفولاذ مثلا.
- ب- أكثر ديمومة ومقاومة لمعظم الظروف البيئية.
- ج- مقاومة الجيدة للحرائق والهزات الارضية .
- د- ملائمة للاستخدام فوق سطح الارض وتحت مياه البحار والمحيطات ايضا .
- هـ - مرونة تصنيعها بمختلف الاحجام والسعات .

الجزء العملي: يتكون هذا الجزء من فقرتين هما :-

#### 1- قياس مسامية ونفاذية الخرسانة المتصلبة

### Measurment Concrete Porosity and Permeabilit Measurment

ان جريان الموائع خلال المواد الحاوية على المسامات تحكمه عدة نظريات. ووجد بأنه يمكن تطبيق قانون دارسي لتقدير مدى نفاذية الخرسانة المتصلبة حيث تحتسب بالمعادلة التالية:-

$$Q=AK(P_2-P_1)/\mu L.....(2)$$

حيث ان Q: معدل الجريان (سم<sup>3</sup>/ثانية)

A: مساحة مقطع الجريان (سم<sup>2</sup>)

K: معامل النفاذية (دارسي)

(P<sub>2</sub>-P<sub>1</sub>): فرق الضغط (جو)

μ: لزوجة المائع (سنتي بوايز)

L: طول مقطع الجريان (سم)

وبعد قيامنا بالتجارب العملية لقياس نفاذية الخرسانة المتصلبة في مختلف الظروف وعندما تكون ارتفاع السوائل

المستخدمة ( head ) من ( 1.8 – 1.9 ) متر وكانت النتائج كما يأتي :-

1- معدل جريان السوائل تقل مع مرور الوقت ويصبح ثابتا بعد ( 96 ) ساعة .

2- التغيير في مستوى السائل لا يؤثر على معامل النفاذية وقد لوحظ بأن النماذج الخرسانية المجففة له معامل نفاذية اكبر بمقدار ( 9 -20 ) مره من النماذج الرطبة. وتم وضع العلاقة الاتية : حيث ان :-

$$K = A^2 B. T. (2B-1) / H.....(3)$$

K = معامل النفاذية Coefficient of Permeability

$$D / T = A$$

$$D = \text{عمق نفوذ السائل ( سم )}$$

$$T = \text{وقت نفوذ السائل ( ثا )}$$

$$B = \text{ثابت} = \frac{1}{\dots}$$

3.4

$$H = \text{ارتفاع السائل ( سم )}$$

وبعد دراسة نفاذية عجينة السمنت المتصلدة للنفط الخام وبأستخدام السمنت البورتلاندي الاعتيادي والسمنت المقاوم للاملاح الكبريتية وجدنا ما يأتي :

- 1- يزداد معامل النفاذية ( Ks ) بزيادة نسبة الماء / السمنت ( w/ c ) للعجينة.
- 2- يزداد معامل النفاذية ( KS ) بزيادة الضغط المسلط .
- 3- يقل معامل النفاذية (KS) مع الوقت خلال ( 100 ) ساعة الاولى ولكن يصل الجريان الى مقدار ثابت بعد حوالي (120-170) ساعة .
- 4- يزداد معامل النفاذية مع المسامية الكلية ( Total porosity ) لعجينة السمنت المتصلب والخرسانة المتصلبة وان مقدار الزيادة ليس خطيا وانما بشكل تصاعدياً واسياً.
- 5- يزداد معامل النفاذية ks بزيادة المحتوى السمنتي ولكن لحد نسبة (500) كغم/م<sup>3</sup> فقط.
- 6- تكون عجينة السمنت المتصلدة ذات نفاذية أقل للنفط الخام مقارنة بالماء .
- 7- نفاذية العجينة الحاوية على السمنت البورتلاندي الاعتيادي اقل من نفاذية العجينة الحاوية على السمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح.
- 8- يقل معامل النفاذية ( ks ) بسرعة مع الوقت عند فحص كافة النماذج الخرسانية لحين الوصول الى حالة الاستقرار بعد حوالي (120-144) ساعة
- 9- يكون معامل النفاذية (ks) للنماذج الخرسانية المتصلبه والمغموره في النفط الخام اقل من معامل النفاذيه (ks) لنماذج مشابهه والمغموره في الكازاويل والماء والسبب يعود الى ان لزوجه النفط الخام اكبر من لزوجه الكازاويل و الماء .
- 10- تكون النفاذية النوعية ( Specific Permeability ) للكازاويل اعلى من الماء او النفط الخام .
- 11- يتأثر معامل النفاذيه للخرسانه المتصلبه بشكل كبير بنسبه الماء/ السمنت ( w/c ) .

12- تزداد النفاذية النوعية دائما وبشكل خطي مع زيادة الضغط الهيدروستاتيكي المسلط .  
 13- يحدث انخفاض ملحوظ لمعامل النفاذية والنفاذية النوعية لنماذج الخرسانه المتصلبه عند اضافة المضافات (additives) مع الخلطة الخرسانية. وهذا الانخفاض يعتمد على نوع المضاف ومقدار الضغط الهيدروستاتيكي المسلط .  
 وبشكل عام يمكن التاكيد على ان عمر الخرسانة له علاقة مع نفاذيتها لذلك فان السيطرة على النفاذية هي العامل الرئيسي عند صنع الخزانات الخرسانية وبناء على كل ما ورد انفا فان لكل نوع من المشتقات النفطية يتطلب خرسانة ذات خواص محددة لجعلها غير نفاذة وقادرة على حفظ الخزين بشكل كفوء وامن.

## 2- تأثير المشتقات النفطية على خواص الخرسانة المتصلبة

### Influence of Crude oil Products on the Concrete

ان النفط الخام ومشتقاته الخالية من المواد الكبريتية والمواد الفعالة الاخرى تعتبر غير ضارة وخاملة نسبيا (لا تتفاعل) مع الخرسانة المتصلبة حيث يعتمد المحتوى الكبريتي على اصل النفط الخام وظروف تكونه وبعد قيامنا بالتجارب المختلفه لدراسة قوتي الانضغاط والشد باستخدام نماذج مكعبه قياس (50ملم) والموضوعة في الكازاويل لمدة (7يوم) وجدنا عدم تاثر قوة الانضغاط بالكازاويل ولكن تتاثر قوة الشد احيانا ووجدنا انخفاض في قوة الانضغاط للنماذج المكعبه المشبعة بالنفط البارافيني لاحظ جدول رقم (2).

### جدول رقم (2) يبين مدى نفوذ النفط الخام ومشتقاته في الخرسانة المتصلبة [3]

ت	نوع المادة	مدى نفوذه في الخرسانة المتصلبة
1	زيت الوقود الخفيف	وجود كمية فقدان منة بسبب الاختراق
2	الكيروسين ، البنزين الكازولين	وجود فقدان قليل وملحوظ منة بسبب الاختراق
3	النفوط الثقيلة	فقدان قليل جدا منة بسبب الاختراق ويعزى سبب ذلك الى ارتفاع كثافته بالمقارنة مع سوابقه

كما وجدنا بأن الخصائص الميكانيكية للنماذج المكعبه الخرسانية المتصلبه والتي تتراوح نسبة الماء / السمنت ( w / c ) فيها ( 0.7, 0.55, 0.5 ) % والمغمورة بالنفط الخام ولمدة (7) ايام ثم غطت نصف هذه النماذج بطبقة من نايلون البولي أثيلين ولمدة (7) ايام اخرى والنصف الاخر غمرت في النفط الخام ولمدة (6) اشهر وتم الحصول على النتائج الاتيه :-

- 1-انخفاض في مقاومه الانضغاط (compressive strength) للخرسانه بنسبه ( 8 % ) مقارنة  
بغيرها غير المغموره
- 2-زيادة مقاومة الشد الانفلاقي ( splitting tensile strength ) ونسبة (0-14)% وزيادة  
معامل التصدع ( modulus of rupture ) بنسبة (11—20) % .
- 3-ان الانخفاض والزيادة في المقاومة له العلاقه مع درجة التشبع والتي بدورها لها علاقته مع  
فترة الغمر .
- وبعد دراسة بعض خصائص الخرسانه المشبعه بالنفط حيث تم وضع هذه النماذج في الفرن  
ولدرجة حرارة 105 °م ثم غمرت بالنفط الخام لمدة (600) يوم كانت النتائج ماياتي :-
- 1- انخفاض مقاومة الانضغاط مرتبطة بكمية النفط الممتصة بعد غمرها بالنفط الخام ولمدة  
(300) يوم حيث يتراوح نسبة الانخفاض (4-8.5) % لعجينة السمنت المتصلبة  
(hardened cement past) و (4.5-14) % لنماذج عجينة السمنت الاعتيادية (mortar)
- 2 - تقل مقاومة الانضغاط للنماذج الخرسانية المكعبة المغمورة في النفط لمدة (600) يوم بنسبة  
(9.5-22.5) % . وتقل بنسبة (10-19) للنماذج الخرسانية الاسطوانية.
- 3- تزداد مقاومة الشد بنسبة (16-22) % لعجينة السمنت المتصلبة ونسبة (12-20) %  
لعجينة السمنت الاعتيادية (mortar) .
- 4- تزداد مقاومة الشد الانفلاقي لنماذج الخرسانة المجففة في الفرن بنسبة (3-6) % بعد (24)  
ساعة من غمرها في النفط مقارنة بالنماذج غير المغموره . ثم تقل بنسبة (4-9) %  
بعد(450) يوم من الغمر بالمقارنة مع المغمور لمدة (24) ساعة .
- 5- يزداد معامل التصدع بنسبة (3-6) % بعد (24) ساعة من غمرها بالنفط الخام ، يتبعها  
انخفاض معامل التصدع بنسبة (7-3) % بعد (600) يوم مقارنة مع المغمورة لمدة (24)  
ساعة .
- أن قوة الربط بين حديد التسليح والخرسانه تتأثر بكمية النفط الممتصة , و هذا يدل على أن  
معدل قوة الربط ( Bond Strength ) للخرسانه المشبعة بالنفط تنخفض مع وقت الغمر في  
النفط والانخفاض يكون بنسبة ( 15.5 - 21 ) % للقضبان الملساء وبنسبة (8.5- 9.2) %  
للقضبان المحززة عندما يكون وقت الغمر بالنفط ( 120 - 750 ) يوم .



❖ النتائج العملية والمناقشه

أولاً- أن غمر الخرسانه المتصلبه في النفط الخام وبشكل متناوب ولمدة (3) اشهر و- (4) مرات له تأثير واضح على مقاومة الانضغاط للخرسانه وتقليله بنسبة ( 19% ) مقارنة بغير المغمور

ثانياً- بعد دراسة الخواص الميكانيكية للخرسانه المتصلبه في جو نسبة الرطوبة فيها (100) ثم تعريضها للنفط الخام وبدرجة حرارة (20) م° ثم رفع درجة الحرارة الى (45) م° ، (60) م° ، (80) م° لوحظ ما ياتي [3] :-

- انخفاض مقاومة الانضغاط بمقدار (30%) في بعض الحالات .  
- انخفاض مقاومة الانضغاط له علاقة مباشرة مع كمية النفط الخام الممتصة والتي تبقى ثابتة بعد (90) يوم من الغمر.

- مقاومة الانضغاط ومقاومة الشد الانفلاقي للعتبات الخرسانية المسلحه (Reinforced Concrete Beams) تقلان بنسبة (13.5%) و (16.7%) على التوالي بعد (8) أشهر من الغمر في الكازاويل نسبه مع المقاومة الابتدائية بعد معالجته بالماء لمدة (28) يوم.

- تقل مقاومة الانضغاط للخرسانة المسطحة ( Plain Concrete ) المغمورة في الكازاويل أو وقود الطائرات بالمقارنة مع المتصلب الحاوي على الماء وبنسبة (6.8-16.3)% في حالة الكازاويل وبنسبة (9.2-19.3)% في حالة وقود الطائرات . وتقل مقاومة الانفلاق بنسبة (6.9-19.2)% في حالة الكازاويل (12-25)% في حالة وقود الطائرات.

- يقل معامل التصدع (Modulus of rupture) لنماذج الخرسانة بنسبة (7.3-16.8) % عند معاملتها بالكازاويل وبنسبة (20.5-26.3) % عند معاملتها بوقود الطائرات.

- تقل مقاومة الانضغاط للخرسانة المغمورة في النفط الخام لمدة شهرين بنسبة (12.52) % بينما تقل مقاومة الشد الانفلاقي بنسبة (11) %.

- قلة مقاومة الانضغاط للخرسانة المعززة بالألياف الفولاذية (Steel Fiber Concrete) وبنسبة (19) % عند غمرها في الكيروسين لمدة (180) يوم وبنسبة (20.8) % عند غمرها في الكازاويل ولنفس المدة .

- قلة مقاومة الشد الانفلاقي وبنسبة (18) % عند غمر الخرسانة المعززة بالألياف الفولاذية في الكيروسين وبنسبة (18.3) % عند غمرها في الكازاويل وللمدة اعلاه.

- لوحظ نقصان مقاومة الانضغاط للخرسانة المرجعية والخرسانة الحاوية على المضافات بمقدار حوالي (11)% و(20)% على التوالي عند تعرضها للنفط الخام ولمدة (361) يوم

مقارنة بالخرسانة المعالجة بالماء.

- نقصان في معامل المرونة الساكن للخرسانة عند تعرضها للنفط الخام وبمقدار يصل الى (43) % بالمقارنة مع الخرسانة المعالجة بالماء .

- كما لوحظ ان مقدار النقصان في الخواص الميكانيكية للخرسانة عند تعرضها الى الكازاويل بدلا من النفط الخام سيزداد بمقدار بحوالي (25-75) % بالمقارنة بتلك المعرضة للنفط الخام وذلك لسرعة نفوذ الكازاويل في الخرسانة المتصلبة مقارنة بالنفط الخام لقلته لزوجته .

- ان الخرسانة المجففة بالفرن لها تغيير حجمي خاص عند غمره بالنفط الخام . ففي حالة كون نسبة الماء / السمنت ( W / C ) تساوي ( 0.5 أو 0.6 ) تنقلص الخرسانة ببطء الى اعلى قيمة وهي (180 – 100) مايكرو متر بعد ( 25 ) يوم تبدأ بعدها الخرسانة بالانتفاخ مع الوقت . أما في حالة نسبة ( W / C ) = 0.4 . لوحظ سلوك مختلف حيث أنها تنتفخ قليلاً خلال فترة غمر ( 100 ) يوم . بعدها تبدأ بالتقلص وبسرعة بطيئه مع الوقت .

- عندما تكون نسبة ( W / C ) = ( 0.4 – 0.6 ) % فإن انتفاخ نماذج الخرسانة المغمورة بالنفط وباستمرار تصل الى اعلى قيمة ( 200-100 ) مايكروميتر خلال ( 16 – 12 ) أسبوع ثم تبدأ النماذج بالتقلص ببطء .

14- أن النماذج المكعبه الخرسانية ( 25 ملم ) , والمجففة بالفرن والمغمورة بالنفط أظهرت زيادة قليلة بالطول حوالي (20) مايكروميتر . بينما النماذج الرطبة والمغمورة بالنفط أظهرت سلوكاً مختلفاً .


15- أن نماذج الخرسانه المجففة في الفرن والمغمورة في النفط الخام والكازاويل تنقلص ببطئ في الايام الاولى ثم تبدأ بالتقلص مرة ثانية وتستمر بالتقلص . ويكون مقدار التقلص الكلي لنماذج الخرسانه المعرضة للنفط الخام والكازاويل متراوح ما بين :

$10 \text{ mm}^6 \text{ X } (13-18)$  و  $10 \text{ X } (44-132) \text{ mm}^6$  على التوالي جدول (3).


**جدول (3) النتائج العملية لمعرفة الخواص الميكانيكية لخليط الخرسانه المجففه في الفرن عند درجة حرارة (105 م<sup>0</sup>) ثم وضعها في النفط الخام والكازويل ولمدة (365) يوم .**

ت	نوع الخرسانة	نوع السائل المغمور فيه	الملاحظات
1	خرسانه قياسية (Reference concrete)	النفط الخام	قلة مقاومة الانضغاط وبنسبة (20%)
2	خليط الخرسانه (Admixture concrete)	النفط الخام	قلة مقاومة الانضغاط وبنسبة (7-15.6) %
3	كذلك	الكازويل	قلة مقاومة الانضغاط وبنسبة (3.5-8) %
4	خرسانه قياسية	النفط الخام	قلة مقاومة الشد الانفلاقي بنسبة (13) %
5	كذلك	الكازويل	كذلك وبنسبة (19) %
6	خليط الخرسانه	النفط الخام الكازويل	كذلك وبنسبة (2.9-6) % كذلك وبنسبة (6.5-10) %
7	خرسانه قياسية	النفط الخام	قلة معامل المرونه الساكن (Static Modulus of elasticity) وبنسبة (4.3) %
8	كذلك	الكازويل	كذلك وبنسبة (3.4-5.5) %
9	كذلك	الكازويل	كذلك وبنسبة (1.9-2.8) %
10	كذلك	الكازويل	كذلك وبنسبة (6.1) %


انظر المخططات (3-1) والتي تبين العلاقة بين مقاومة الانضغاط وعمر الفحص للمكعبات الموضوعه في الكازويل والماء والنفط الخام على التوالي .



مخطط رقم (1) يبين العلاقة بين مقاومة الانضغاط وزمن الفحص للنماذج الخرسانية  
الموضوعة في مادة الكازاويل



مخطط رقم (2) يبين العلاقة بين مقاومة الانضغاط وزمن الفحص للنماذج الخرسانية  
الموضوعة في الماء



**مخطط رقم (3) يبين العلاقة بين مقاومة الانضغاط وزمن الفحص للنماذج الخرسانية  
الموضوعة في النفط**

#### الاستنتاجات :

- 1- زيادة مقاومة الانضغاط لنماذج الخرسانة المعرضة الى زيت الغاز (الكازاويل) والنفط الخام لمدة (45) يوم مقارنة مع النماذج المعرضة لتاثير الماء وان نسبة الزيادة هي (6.5)%, (4.4)% على التوالي ويعزى سبب هذه الزيادة الى تغلغل هذه السوائل داخل المسامات مما يؤدي الى زيادة التميؤ .
- 2- وجود زيادة مستمرة في مقاومة الانضغاط لنماذج الخرسانة المعرضة للماء وان نسبة الزيادة هي (22.4)% بعد (45) يوم مقارنة مع (7) ايام.
- 3- تكون الزيادة في مقاومة الانضغاط لنماذج الخرسانة المعرضة الى زيت الغاز اكبر من النماذج المعرضة للنفط الخام.
- 4- تقل مقاومة الانضغاط والشد ومعامل المرونة ومعامل الانفلاق للخرسانة المعرضة لمختلف المشتقات النفطية ولمدة (120) يوم فما فوق وبنسب مختلفة وحسب نوع المشتق النفطي ومدة الغمر.

- 5- استخدام الخزانات الخرسانية لخرن النفط الخام أكثر نجاحاً مما لو أستخدم لخرن زيت الغاز .
- 6- كلما ازداد حجم الخزانات الخرسانية من الضروري زيادة سمك جدرانه.
- 7- يوجد فرق في حجم فقدان الكازاويل على مسار ارتفاع الخزان من الاسفل الى الاعلى وتكون أكثر مقارنة مع حجم الفقدان للنفط الخام. ويعزى سبب ذلك الى أن كثافة ولزوجة النفط الخام أكثر من الكازاويل .
- 8- يجب ان تكون مقاومة اجهاد القص (shear stress resistance) لجدران الخزانات الخرسانية الاسطوانية الحاوية على الماء اكبر من مثيلاتها والحماية على مختلف انواع المشتقات النفطية الاخرى .
- 9- يزداد حجم فقدان السوائل بزيادة حجم الخزان ويقل حجم فقدان السوائل بقلة حجم الخزان .
- 10- ان نسبة المحتوى الاسفلتي للنفط الخام له تأثير كبير على حجم الفقدان ولكل نوع من انواع النفط الخام
- 11- تحتاج الخزانات الاسطوانية الخرسانية الحاوية على الماء الى حديد التسليح بنسبه (75%) أكثر من الخزانات الاسطوانية الخرسانية الحاوية على الكازاويل .
- 12- ان الخزانات الاسطوانية الخرسانية اكثر نجاحا واقل هدرا للموارد في حالة استخدامها لخرن النفط الخام مما هو في حالة استخدامها لخرن الكازاويل.

## المصادر

- 1- موقع (منتدى الجمعية العامة للمهندسين العرب) الالكتروني .  
www .ARAB ENGINEERING .net
- 2- عبد الستار شاکر ( دبلوم عالی ) . " تقنية النفط والغاز " من إصدارات معهد التدريب النفطي / بغداد / الطبعة الأولى سنة ( 1995 م ) .
- 3- سامر فوزي داود ( ماجستير ) . " دراسة موسعة حول أثر المشتقات النفطية على التصرف الإنشائي للخرسانة عالية وأعتيادية المقاومة " الطبعة الأولى سنة (2000م) مقدمة للجامعة التكنولوجية .
- 4- ( د. هناء عبد يوسف ) " فحوصات في تكنولوجيا الخرسانة المتصلبة " من إصدارات جامعة بغداد / كلية الهندسة . ( 1990 م ) .
- 5-NEVILL- E. A.M. " Properties of Concrete "(London 2005)